Gulvmaling Træ

Gulvmaling Træ er en vandfortyndbar gulvmaling af høj kvalitet beregnet til dækmaling af trægulve indendørs. Gulvmaling Træ indeholder ingen stærke opløsningsmidler og er derfor skånsom mod dig og miljøet. Gulvmaling Træ er let at påføre og giver et holdbart dækkende resultat.

EPD Verified

TEKNISK DATA

Glans	Halvblank
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem+8°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 8 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Not a base paint item: 1 l, 3 l, 10 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Nymaling af umalet trægulv:
Rengør for snavs og støv. Eventuelle træfibre, der har rejst sig efter rengøring, slibes med fint sandpapir. Dæk knaster med Beckers Knastlak. Grund med Beckers Panelgrund for at mindske risiko for misfarvning af harpiks. Mindst 1 lag Grunder er nødvendig, men det kan være nødvendigt med flere lag, afhængigt af underlagets tilstand. Lad Grunderen tørre 16 timer.

Maling af tidligere malede gulv eller lakerede trægulv:
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader matslibes med fint sandpapir. Gulvet får sin fulde slidstyrke og kan bruges efter 5 døgn..

Påføring

Mal 2 gange med ufortyndet Gulvmaling Træ for bedste resultat.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig pleje:
Støvsug eller fej gulvet. Ved aftørring/vask anvendes en opvredet klud og et universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. OBS! Anvend aldrig sprit, kraftige rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder voks.

Reparation/efterbehandling:
Rengør gulvet grundigt og slib overfladen med fint sandpapir. Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For bedste resultat, mal hele gulvet for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne gulvmalingens struktur/penselstrøg for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt:
Normalt kan gulvet anvendes efter 1-2 døgn. Før da bør man være forsigtig med det behandlede gulv. For tunge belastninger på gulvet som f.eks sofa eller skabe, bør gulvet tørre i 5 døgn til fuld hærdning. Angivne tørretider gælder for normal temperatur (23°C) og fugtighed på 50%. Ved koldere overflader og højere fugtighed forlænges tørretiden.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +8°C.
Omrøres godt fra bunden inden anvendelse.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk