

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Lugtsvag, robust og forstærket vægmaling med god dækkeevne. Velegnet til de fleste maleropgaver i almindelige boliger og kontorer.

Produktet fremstår med en flot finish og kan benyttes direkte på glasvæv og filt, samt puds, beton og velafbundet spartelmasse. Benyttes produktet direkte på sandspartel, er det nødvendigt at denne er af god og bæredygtig kvalitet, samt gennemhærdet. Det anbefales at udføre prøvefelt.

B&J 5 Vægmaling opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J Tonesystem Monicolor C.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, Nitril-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Plastvægmaling / Plastloftmaling

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof: Ca. 35%

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)



