Perfekt Oliemaling

Giv huset en oprustning med hjælp af maling. Beckers Perfekt Oliemaling er en klassisk alkydmaling forstærket med akryl. Vandfortyndbar. Tilpasset maling af træfacader, stakit, vindskeder og lignende. Malingen er let at påføre, løber ikke og giver en flot halvblank overflade. Anvend Perfekt Oliemaling sammen med Primex Grundolie og primex Trægrund for et flot og holdbart resultat.

TEKNISK DATA

Glans	Halvblank
Bindemiddel	Alkyd forstærket med akrylat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mindst +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter ca 2 timer kan overmales efter 4-6 timer
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

TIDLIGERE MALET TRÆ Vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Behandle skimmel- og algevækst med Beckers Alge- & Mugmiddel. Skrab/børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede farvelag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Blanke og hårde malingsflader slibes matte. Børst alle flader rene fra snavs og støv. Mal to gange med Perfekt Oliemaling. Tidligere malet træ i dårlig stand kan have brug for en behandling med Primex Grundolie Tre Plus og skal derefter grundes med Primex Trægrund Plus inden afsluttende maling.

NYT UMALET TRÆ Endetræ og samlinger behandles omhyggeligt med Primex Grundolie Tre Plus. Derefter grundes hele facaden med Primex Trægrund Plus. Færdigmal to gange med Perfekt Oliemaling. Det
bedste resultat opnås med en blød, helsyntetisk pensel. Til behandling af fabriksgrundet træ: Rådfør dig med en Beckers forhandler, hvis der er brug for en ny grunding.

METAL Læs vores faktablad, hvis du skal behandle metal.

VED OMMALING af overflader i dårlig stand skal samtlige overflader grundes med Primex Trægrund, dette gælder også ommaling af gamle alkyd- og oliemalingoverflader.

MAL PÅ INDUSTRIGRUNDET PANEL Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Perfekt Oliemaling. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

Påføring

Færdigmal 2 gange med Perfekt Oliemaling. Mal med
fyldigt lag, se vores instruktioner om malingsforbrug.
Mal også endetræ, samlinger og sømhoveder omhyggeligt.

Bemærk

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende
halvmaske mod faste og væskeformede partikler
(FFP2).

Rør malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved
risiko for regn indenfor det næste døgns tid eller dug indenfor ca. 1-2 timer efter du er færdig med at male.
Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.

Besøg vores hjemmeside www.beckers.dk for arbejdsråd
og mere information.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 3-iod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC), 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk