Primex Grundolie Træ Plus

Primex Grundolie Træ Plus er en flydende imprægneringsolie, som bruges til beskyttelse af knaster, endetræ og andre udsatte dele af træ udendørs. Primex Grundolie Træ Plus trænger særdeles let ind i træfibrene og giver en rigtig god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse i træ og malingslaget.

- Beskytter træet mod vandoptagelse.
- Mindsker risiko for sprækkedannelse i træet.
- Blåtonet - lettere at påføre.

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Modificerede alkyder
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed.
Rækkeevne	6-12 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter 0.5 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	0.675 l, 2.7 l, 9 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Sørg for at overflader er tørre, rene og frifor støv. Ældet og grånende træ fjernes ved børstning og slibning.

Påføring

Påfør olie: Omrøres grundigt før brug. Påføres med en pensel. Påfør Primex Grundolie Træ Plus til træet er mættet
(flere gange vådt i vådt), overskydende olie tørres bort efter ca.15-20min. Mængden der skal påføres er mellem 80-160ml/m2 afhængig af hvor meget underlaget suger.
Normalt kan det opnås ved 1-2 påføringer. Primex
Grundolie Træ Plus må ikke anvendes på intakte malingslag eller laserede overflader. Det behandlede træ skal altid
overmales. Overfladebehandlingen skal løbende
vedligeholdes.

Bemærk

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Sundhed og sikkerhed

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laborationsprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers