



Bona Craft Oil 2K

TO-KOMPONENT IMPRÆGNERENDE OLIE

Ydeevne, alsidighed og design



Hurtigtørrende 2K-olie med høj holdbarhed og beskyttelse i én påføring

Bona Craft Oil 2K er formuleret med modificerede vegetabiliske oliederivater og katalyseret med en hærder for hurtigere tørring og forbedret holdbarhed. Den kan bruges alene som en hurtigtørrende, højtydende olie eller kombineret med en lak fra Traffic-familien for at tilføje glans og reducere vedligeholdelseshyppigheden.

2K-olien fungerer perfekt med en bred vifte af træsorter, herunder kirsebær, valnød, røget eg og dampet bøg.

- Beskyttelse i ét lag
- Lang åbentid og potlife
- Høj modstandsdygtighed over for almindelige husholdningskemikalier og spild
- Overholder EN 71-3 kravene til migration af visse elementer (legetøjssikkerhed)



Bona Craft Oil 2K

TO-KOMPONENT IMPRÆGNERENDE OLIE

Ydeevne, alsidighed og design

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	Modificerede vegetabiliske olier + isocyanathærder
Farver:	Neutral, Frost, Usynlig, Tåget, Sand, Lysegrå, Ask, Drivtømmer, Grafit, Ler, Provinsiel & Umbra
Blandingsforhold:	9 dele olie (komponent A) til 1 del hærder (komponent B) (10% vol.)
Brugstid:	6-8 timer
Tørretid:	Mellem påføringer: 15-30 minutter ¹ Let brug: Neutral - 8 timer ¹ Farvet - 12 timer ¹ ¹ under normale klimaforhold, 20 °C/60 % RF. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Applikationsværktøjer:	Bona Oil Squeegee, korthåret rulle eller rustfri stålske. Rød eller beige pude til polering.
Anvendelsesmængde:	Cirka 30 m ² /liter afhængigt af træsorten.
Brandrisiko:	Ikke-brandbar, men der er risiko for selvantændelse. Brugte klude, klude og lignende skal bortskaffes nedsænket i vand eller placeret i forseglede metalbeholdere. Se sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhed:	Komponent A: Uklassificeret Komponent B: Klassificeret (se sikkerhedsdatablad)
Rensning:	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin.
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport. Opbevares køligt.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Pakkestørrelse:	6 x 1,25 liter (1125 ml olie + 125 ml hærder)
Certifikater & standarder:	EMICODE; EC 1 – Meget lave indendørs emissioner EN 71-3 til anvendelse på børnelegetøj EN 16165 Bilag B - R10 DIBt; sikkert byggeprodukt GREENGUARD Gold for meget lave indendørs emissioner Fransk VOC: A+

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.



Bona Craft Oil 2K

TO-KOMPONENT IMPRÆGNERENDE OLIE

FORBEREDELSE

Sørg for, at gulvet er akklimatiseret til dets slutbrugsmiljø, Slebet, tørt og fri for slibestøv, voks og anden forurening. Lad produktet opnå stuetemperatur før brug. Optimale påføringsforhold er mellem 20-25 °C og 30-50 % relativ luftfugtighed. Høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Minimumstemperatur for brug er 16 °C. Brug gummihandsker, sikkerhedsbriller og engangssko under påføring.

Det anbefales at bruge Bona Mix&Fill eller Bona Mix&Fill Plus at udfylde mindre huller inden påføring af Bona Craft Oil 2K. På gulve, der ikke kan udfyldes, er det vigtigt at holde olien på overfladen, f.eks. ved at påføre olien tyndt med en klud viklet omkring en pude under en polermaskine. Oliens må ikke sive frit ned i åbne huller.

BEHANDLINGSPLAN

Ubehandlet rå træ.

Alternativ 1. Moderat/højt slid

1 x Bona Craft Oil 2K

Alt. 2 Moderat/høj slitage 1 x

Bona Rich Tone (valgfrit) 1 x Bona

Craft Oil 2K

2 x Bona hårdvoksolie

Forholdsregler

Slibningens ensartethed og træets egenskaber har indflydelse på den endelige farve. Farven bør først vurderes efter den endelige finish. Mærker, farveforskelle, ujævn farvning osv. er ikke produktets skyld, men brugerens ansvar! Vær opmærksom på slibningen. Hvis du er usikker, lav en test før brug, inklusive både bejdsning og finish.

Tip: For en mere intens og ensartet farve kan træet vandpoppes inden oliepåføring. Slib og rengør gulvet. Påfør vand i et tyndt lag på overfladen med en svamp eller en korthåret rulle. Lad overfladen tørre natten over, inden oliepåføring.

Alt. 3 Kraftig erhvervsmæssig slitage 1

x Bona Craft Oil 2K

2 x Bona Traffic HD eller Bona Traffic GO



Bona Craft Oil 2K

TO-KOMPONENT IMPRÆGNERENDE OLIE

Ydeevne, alsidighed og design

ANVENDELSE

1. Brug en hammer til at slå en syl eller skruetrækker gennem toppen og bunden af den øverste beholder, og lad indholdet løbe ned i den nederste beholder (min. 1 minut). Fjern den øverste beholder, og rør grundigt i den nederste beholder.

2. Påfør og fordel et tyndt lag af den blandede olie på gulvet. På store gulve arbejdes der i sektioner og overlapper vådt-i-vådt.

3. Lad træet absorbere olien i 15-30 minutter, og Polér derefter overfladen med en poleringsmaskine udstyret med en rød eller beige pad.

4. Lav en ny omgang med mere olie, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at De absorberende områder er mættede.

5. Lad olien virke i yderligere 15-30 minutter, før overskydende olie fjernes med bomuldsklude under en poleringsmaskine.

6. Polér overfladen med en Bona uldpad for en fejlfri finish slutte.

7. Lad overfladen tørre i mindst 8 timer² (farvet olie min. 12 timer²), før du går på den igen. Sørg for god ventilation under påføring og tørring.

²tørretid ved 20°C/60% RF, forvent længere tørretid på tropiske træsorter, ved høj relativ luftfugtighed og ved lave temperaturer. Rummet kan normalt møbleres efter 12-24 timer, men vent ca. 1 uge, før overfladen dækkes med tæpper. Lad det tørre i 1-2 dage, før det rengøres med våde metoder.

ADVARSEL: BONA CRAFT OIL 2K INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGES KLUDER, PAPIR, KLUD OG LIGNENDE SKAL PLACERES I VAND ELLER FORSEGLET METAL BEHOLDERE.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør gulvet regelmæssigt med en Bona Microfiber støvsuger og/eller en støvsuger. Tør efter behov af med en Bona Microfiber rengøringssvamp med Bona olieret trægulvsrens. Bemærk: Rengør altid med en så tør metode som muligt. Brug Bona Oil Care til vedligeholdelse og vedligeholdelse af overfladen. Hyppigheden af denne operation bestemmes af

afhængigt af slidgraden og kan variere fra hvert 3. år i et privat miljø til et par gange om året i et kommercielt miljø.

Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på www.bona.com



Bona Craft Oil 2K

TO-KOMPONENT IMPRÆGNERENDE OLIE

Ydeevne, alsidighed og design

OVERLAKERING

Instruktioner til lakering

For at øge gulvets samlede slidstyrke og for at

For at reducere hyppigheden af vedligeholdelse, især i områder hvor der forventes kraftig slidage, anbefales det at lakere overfladen med to lag af enhver Bona Traffic HD- eller Bona Traffic GO-lak. Denne anbefaling gælder også for farvede overflader, hvor yderligere beskyttelse med lak vil bidrage til at bevare den oprindelige farve. Bemærk: Bona Craft Oil 2K kan kun lakeres med Bona Traffic HD eller Bona Traffic GO, forudsat at olien bruges som den er og ikke kombineres med andre tilsætningsstoffer eller produkter.

Rig tone.

1. Påfør et enkelt lag Bona Craft Oil 2K på gulvet i henhold til standardpåføringen. På porøse eller meget absorberende træsorter anbefales et andet lag. Det er vigtigt, at alt overskydende materiale fjernes med en klud, da der kan opstå olie tilbage på overfladen, hvilket kan forårsage vedhæfningsproblemer for det efterfølgende lag Bona Traffic HD eller Bona Traffic GO.

2. Lad tørre i mindst 8 timer (min. 12 timer for farvet olie). Længere tørretid kan være nødvendig på tropiske træsorter og/eller under ugunstige klimaforhold. For at sikre, at overfladen er tør, gnides overfladen med en bomulds- eller papirklud. Hvis kluden optager meget pigment, er overfladen ikke tør. Fortsæt først med følgende trin, når overfladen er helt tør.

3. Polér overfladen med en rød svamp og støvsug gulvet.

4. Påfør 2 lag Bona Traffic HD eller Bona Traffic GO med en rulle. Det anbefales at slib forsigtigt mellem laklagene for at fjerne eventuelle årehævninger. Brug kun en Bona Scrad Pad til dette formål.

5. I løbet af de første 72 timer bør gulvet kun udsættes for let fodtrafik. Vent mindst 1 uge, før du dækker det med måtter eller andre gulvbelægninger.

Instruktioner til hårdvoksolie

1. Påfør et enkelt lag Bona Craft Oil 2K på gulvet i henhold til standardpåføringen. På porøse eller meget absorberende træsorter anbefales et andet lag.

Fjern alt overskydende materiale med en klud.

2. Lad tørre i mindst 8 timer (min. 12 timer for farvet olie). Længere tørretid kan være nødvendig på tropiske træsorter og/eller under ugunstige klimaforhold.

3. For at sikre, at overfladen er tør, gnid overfladen med en bomulds- eller papirklud. Hvis kluden opsamler meget pigment, er overfladen ikke tør.

Fortsæt først med følgende trin, når overfladen er helt tør.

4. Polér overfladen med en rød svamp og støvsug gulvet.

5. Påfør 2 lag Bona Hard Wax Oil. Det anbefales at slib forsigtigt mellem lagene af hårdvoksolie for at opnå en fremragende overfladefinish.

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå påføringen, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende test, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed.

Bemærk, at produktet ikke kan forhindre træets farveændringer på grund af tanninudslip, bevægelse af naturlige olier eller UV-lysets påvirkning på kort eller lang sigt. Følg anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.