



ARDEX R4 RAPID

Universal hurtigspartel

- Hurtigtørrende takket være ARDURAPID PLUS-effekt
- Hæfter på næsten alle underlag uden primer
- Kan udjævnes til 0 mm.
- Klar til belægning efter 45 til 60 minutter



Anvendelsesområde

Indendørs. Væg, loft, gulv.

- Til opretning og spartling af væg-, loft- og gulvflader før påføring af tape-ter, malinger, dispersionspuds, væg- og gulvbelægninger på sugende og ikke-sugende underlag.
- Udfyldning af revner, dybe huller, riller og fuger.
- På gulve til opretning af ujævnheder og kantslag i gips- og cementbase-rede spartelmasser.
- Kan påføres i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.
- Til hurtig fastgørelse af metal-, fuge- og vinkelprofiler.
- Til hurtigt udførte reparationer.

Karakter

Specialcementer, polymerer og finkornede fyldstoffer.

Ved opblanding med vand dannes en standfast spartelmasse, som kan arbejdes i ca. 15 minutter.

Overfladen kan belægges med alle typer belægninger efter ca. 45 minutter på sugende underlag og efter ca. 60 minutter på ikke-sugende underlag.

Forberedelse af underlaget

ARDEX R4 RAPID hæfter på stort set alle almindeligt forekommende underlag i byggeriet.

Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for adskillende stoffer.

Må ikke anvendes udendørs eller på underlag med opstigende fugt.

Underlag	uden primer	med primer
Porebeton	Ja	
Beton	Ja	
Murværk (tegl)	Ja	
Gipsvægge	Ja	
Kalksandsten	Ja	
Gipsspartelmasse	Ja	
Gips- og gipsfiberplader	Ja	
Cementfiberplader	Ja	
OSB-plader iht. EN 300	Ja	
Spånplader P4-P7	Ja	
Flise- og klinkebelægninger	Ja	
Natursten	Ja	
Acryl- og alkydmalinger	Ja	
Dekorative pudsede overflader (coatede)	Ja	
Fastsiddende tapetklister (dispersion)	Ja	
Vaskbare, slidstærke matte dispersionsmalinger	Ja	
Latexmalinger	Ja	
Mineralsk stænkpuds	Ja	
Kalkcementpuds	Ja	
Cementpuds	Ja	
Gipspuds	Ja	
Kunstharzpuds	Ja	

De anførte anvendelses anbefalinger gælder kun til indendørs brug.

Forarbejdning

Til blanding af 1 kg ARDEX R4 RAPID anvendes ca. 0,4 liter vand.

Spartelmassen kan ved +18 °C til +20 °C bearbejdes i ca. 15 minutter.

Kan påføres i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.

Lavere temperaturer forlænger bearbejdningstiden, højere temperaturer forkorter den.

På ikke-sugende underlag skal ARDEX R4 RAPID påføres med en lagtykkelse på mindst 1 mm.

Tilstrækkeligt hærdede lag kan efterglittes med friskblandet materiale.

Ved tvivl anbefales det at udføre prøvefelter.

ARDEX R4 RAPID må kun anvendes ved temperaturer over +5 °C.

Ved risiko for fugtpåvirkning skal det tørrede materiale efterfølgende beskyttes med et malingssystem.

Tip

Til slibning af overfladen på ARDEX R4 RAPID anbefales slibemidler med kornstørrelse 180–240 fra MIRKA og FESTOOL.

Bemærk

Oplysningerne i vores sikkerhedsdatablade skal overholdes.

Tekniske data i henhold til ARDEX kvalitetsstandard

Blandingsforhold	ca. 0,4 liter vand til 1kg pulver
Materialeforbrug ca.	1,1 kg pulver pr. m ² og mm
Vægtfylde ca.	0,85 kg/l
Vægtfylde blandet ca.	1,50 kg/l

Anvendelsesegenskaber

Forarbejdningstid ca.	15 minutter
-----------------------	-------------

Mekaniske egenskaber

Bøjningstrækstyrke ca.	Bøjningstrækstyrke ca. 2,5 N/mm ² 3,5 N/mm ² 5,5 N/mm ²	Tid efter 1 dag efter 7 dage efter 28 dage
Trykstyrke ca.	Trykstyrke på ca. 11 N/mm ² 15 N/mm ² 20 N/mm ²	Tid 1 dag 7 dage 28 dage

Produktinformation

pH-værdi ca.	11,5
EMICODE	EC 1 PLUS = meget lav emission PLUS
GISCODE	ZP1 = cementbaseret produkt med lavt indhold af cromat
Emballage	Spand med 2,5 kg netto
Lagring emballage.	Kan opbevares i tørre rum i ca. 12 måneder i den originale forseglede

Rådgivning om anvendelse
 Telefon: +45 44 88 50 50
 Mail: ardex@ardex.dk