Scotte 70 Snickerifinish

Scotte 70 Snickerifinish er en blank træværksmaling, som anvendes på al træværk indendørs, både ved ny- og reparationsmaling. Scotte 70 hæfter godt på tidligere olie- og alkydmalede overflader, er let at påføre, flyder let ud og har god dækkeevne. Giver en blød, fyldig overflade.

- Ubetydelig lugt under påføring og tørring
- Let at fordele, fylder godt og høj dækkeevne
- Særdeles god vedhæftning

TEKNISK DATA

Glans	Blank
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem+5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 6 timer.
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Umalede overflader:
Løst smuds fjernes. Som grund og slibemaling anvendes Scotte Grunder/Slibemaling.

Malede overflader:
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Fabriksmalet træværk matslibes med fint sandpapir og grundes med Scotte Slibemaling/Grunder.

Spartling og reperationer:
Anvend Beckers Snickerispartel.

Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Scotte 70 Snickerifinish.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig pleje:
Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så overfladen tørrer hurtigere.

Pletfjerning:
Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling:
Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer.
Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.
Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne overfladens struktur/penselstrøg for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

Øvrigt:
Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C).
Undgå at udsætte overfladerne for snavs eller rengøring, før malingen er færdighærdet.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +8°C.
Omrøres før anvendelse.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk