

Beskrivelse

Helmat acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat. Til facader af beton, puds samt til tidligere malede overflader. Facademaling 461 fremstår med en let struktureret overflade. Har en god fyldeevne og evne til at sløre evt. reparationer i underlaget. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Bunden skal være ren, tør og bæredygtig. Smuds og begroninger afrenses grundigt til bæredygtig bund. Små reparationer foretages med Cement Filler. Sugende bund grundes med Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717 efter brugsanvisningen.

På tidligere malet bund afrenses og vaskes til bæredygtig bund, derefter påføres Facademaling 1-2 gange. Beton og nypudsede flader bør ikke behandles det første år, tegl og eternit de første 2 år. Pudsreparationer skal være hvidtørre.

Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning. Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1 :1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation. Vinduer, karme o.a. bør afdækkes. Spild bør fjernes straks.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller.

Slibning: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Acrylplastfacademaling / Acrylplastvægumaling

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 38%

Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Anstryger eller rulle

Mal-Kode: 00-1 (1993)

