722 Kombi 5

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Fyldig grundmaling til væv, filt, gipsplader, puds og velafbundet sandspartel uden forudgående grunding. Benyttes produktet direkte på sandspartel, er det nødvendigt at denne er af god og bære dygtig kvalitet, samt gennemhærdet. Det anbefales at udføre prøvefelt. Kan også anvendes som afsluttende behandling i sekundære rum. Kombi 5 lever op til emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers716 eller Mikrotix 717. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring
Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø
Pensel/rulle: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller. Sprøjte: Beskyttelsesdragt, Nitril-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. Slibning: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. Fo r yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk
Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk. Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og af leveres derfor på kommunal modtagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylstyren Copolymer
MBK-Type: Plastvævfylder
Glans: Ca. 5, mat
Vol. tørstof:
Kulør: Brækket hvid 205, Iglo hvid 105
Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring: +10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand
Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/ltr. Afhængig af indsugning
Værktøj: Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode: 00-1 (1993)

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.