

ΧΡΩΜΑ ΣΠΡΕΪ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνιστάται για μεταλλικές επιφάνειες που εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως +700°C. Περιέχει υψηλής ποιότητας ρητίνη σιλικόνης. Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με φωτιά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 690 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
Αφή: 5-10 λεπτά
Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, 20°C, Υγρασία<65%): 1 ώρα
Πλήρες στέγνωμα (πολλαπλές στρώσεις): 24 ώρες
- Απόδοση: 5m²/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471):
0-4 GLOSS UNITS/MATT
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν τη χρήση ανακινήστε το δοχείο για τουλάχιστον 2 λεπτά. Ψεκάστε από απόσταση 15-20 cm και εφαρμόστε το χρώμα σε λεπτές στρώσεις για να πετύχετε το απαραίτητο φινίρισμα. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 24 ώρες και κατόπιν θερμάνετε τη βαμμένη επιφάνεια στους 250°C για 30 λεπτά, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες ιδιότητες του προϊόντος. Οι λευκές αναθυμιάσεις κατά την πρώτη θέρμανση είναι φυσιολογικές.

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°-25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν μέσα σε όχημα.

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

SAFETY

Request SDS


*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

COLOR RANGE

350 ΑΣΗΜΙ



352 ΛΕΥΚΟ



356 ΑΝΘΡΑΚΙ



351 ΜΑΥΡΟ



353 ΚΟΚΚΙΝΟ



*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 12/06/2026

VERSION: 02